

Chassis coat

Anticorrosive solvent-based paint



Прочная быстросохнущая антикоррозийная эмаль. Обладает отличной адгезией, эластичностью, высокой устойчивостью к ударам, а также стойкостью к мытью, воздействию смазочных материалов и нефтепродуктов. Идеально подходит для покраски шасси автомобилей и всех металлических поверхностей, но может быть использована в качестве антикоррозийной грунтовки.

- Быстросохнущая грунтовка-краска
- Для шасси автомобилей
- Разбавляется Уайт-спиритом

ЦВЕТА

Белый, серый, черный и коричневый.

УПАКОВКА

Цвета	750 мл	2.5 л
-------	--------	-------

РАСХОД

12 – 14 м²/л в один слой на подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория A/i «Однокомпонентные рабочие покрытия», Тип SB) составляет **500 г/л**. Продукт содержит до **495 г/л** ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть очищены с помощью растворителя Brush Solvent T 300. Они должны быть сухими и гладкими, без следов пыли, жира или ржавчины и отшлифованы. Глянцевые металлические поверхности (гальванизированные, алюминиевые поверхности и т.д.) необходимо прогрунтовать Грунтовкой для глянцевых поверхностей или двухкомпонентной грунтовкой Wash Primer.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Нанести два слоя валиком или кистью, разбавив продукт до 5% Растворителем Т-300 (для нанесения кистью) или безвоздушным распылителем Airless, разбавив продукт до 5 % растворителем SPRAY GUN SOLVENT T-350. Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 1- 2 часа и покрывается следующим слоем через 20-24 часа. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура). Валики, кисти и капли на полу очистить растворителем Т-300 (для нанесения кистью), а затем с мылом или моющим средством. Распылитель очищается растворителем Т-350.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,35 ± 0,02 кг/л (ISO 2811) для белой
Блеск	40-60 единиц при 60°C (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr