



**Краска водно-дисперсионная акриловая интерьерная  
BRAITON ПРИОРИТЕТ Влагостойкая  
ТУ 20.30.11-001-55753092-2021  
без запаха/быстросохнущая/износостойкая/укрывная**



**Свойства:** краска образует ровное, белое, матовое покрытие. Не содержит растворитель. Обладает средней износостойкостью и выдерживает легкую влажную уборку без применения абразивных моющих средств. Без резкого запаха. Экологически безопасна. Быстро сохнет.

**Коэффициент белизны:** не менее 95%.

**Срок службы покрытия** до 7 лет при соблюдении технологии.

**Назначение:** данная краска предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим поверхностям, обоям, гипсокартону, ДВП, ДСП. Может использоваться в детских, медицинских и административных учреждениях.

**Способ применения:** краску перед применением тщательно перемешать, возможно разбавление водой не более 5% от объема для кисти и валика. При использовании распылителя допускается разбавление до 10%. Наносить в один-два слоя. Финишный слой наносить без разбавления. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C и относительной влажности не выше 80%. В помещении должны отсутствовать сквозняки. **Класс пожароопасности:** КМ0.

**Расход:** при однослойном покрытии 6-8 м<sup>2</sup>/кг по ровной невпитывающей поверхности.

**Подготовка поверхности:** окрашиваемую поверхность очистить от загрязнения и жира. С ранее окрашенных поверхностей удалить отслоившуюся краску, всю поверхность отшлифовать и удалить пыль. Неровности и дефекты зашпательвать. Впитывающие и пористые поверхности грунтовать универсальной грунтовкой.

**Время высыхания:** время высыхания каждого слоя при температуре 20±2°C и относительной влажности воздуха 65% - 1-2 часа. Через 14 дней покрытие готово к эксплуатации. Заявленный уровень прочности достигается через 30 дней.

**Колеровка:** - База А: краска применяется в белом виде и после компьютерной колеровки или колеровки пигментными пастами для водно-дисперсионных красок в светлые тона.

- База С: применяется только после компьютерной колеровки для получения самых ярких и насыщенных цветов

**Хранение и транспортировка:** При t от 5°C в плотно закрытой таре. Выдерживает не менее 5 циклов заморозки. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, влаги и источников тепла.

**Меры предосторожности:** краска является пожаро- и взрывобезопасной. Не имеет неприятного запаха.

**Срок годности:** 24 месяца с даты изготовления. Возможно применение по истечении гарантийного срока хранения

**Технические характеристики:**

Характеристики	Данные ТУ	Фактический показатель
1. Условная вязкость при 20°C по ВЗ-246 (4 мм), не менее, сек	40	58
2. Массовая доля нелетучих веществ, %	50-65	60
3. Время высыхания краски до ст.3 при 20 °С не более ... час	1	1
4. Степень перетира краски, мкм, не более	40	25
5. Укрывистость, г/м <sup>2</sup> , не более	180	180
6. Внешний вид покрытия	Ровное белое матовое покрытие без оспин и кратеров	Ровное белое матовое покрытие без оспин и кратеров
7. Стойкость пленки на деревянной подложке к статистическому воздействию воды при 20°C, час.	24	24
8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
9. Адгезия, балл	1	1
10. PH состава. 7,5- 9,5	7,5-9,5	8,6
11. Устойчивость к влажному истиранию: по DIN EN 13300	1 класс	1 класс
12. Морозостойкость, цикл, не менее	5	5

**Данная краска полностью соответствует ТУ 20.30.11-001-55753092-2021**  
без запаха/быстросохнущая/износостойкая/укрывная